oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

BADI DECO

Badi Déco badigeon à la chaux



- Chaux en pâte, prête à diluer
- Finitions variées : patines, badigeons, eaux fortes, stucs
- S'applique sans régulateur
- Aspect mat
- Maçonneries anciennes ou neuves enduites, pierres calcaires, briques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Chaux aérienne CL90 en pâte (NF EN 459-1)
Consommation passe pure	Environ 300 g/m²
Consommation passe diluée	Environ 150 g/m² (1 volume pour 1 volume d'eau)
Coloration (par seau de 15 kg)	490 g d'oxydes ou 1,2 kg de terres naturelles max
Séchage entre passes	12 heures minimum
Température d'application	8 à 30 °C
Documents de référence	NF DTU 26.1, NF EN 459-1, FD T 30-808
Conditionnement	Seau de 15 kg
Réf	133446

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.