Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# 154 BÉTON UNIVERSEL

## 154 Béton Universel




- Travaux courants de bétonnage
- Prêt à gâcher
- Classe C25/30
- Appuis de fenêtre, linteaux, seuils, marches, dalles, scellements

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition** | Ciment CEM II/A-LL 52.5 R et granulats silico-calcaires |
| **Granulométrie** | 0/8 |
| **Dosage en eau** | De 2,25 à 2,5 L / sac de 25 kg |
| **Volume obtenu** | ≈ 11 L par sac de 25 kg |
| **D.P.U.** | 1 h à 20°C |
| **Prise à + 20°C** | Début 3 h, fin 4 h |
| **Résistance à 28 jours** | ≥ 25 MPa |
| **Classe de résistance** | C25/30 |
| **Classes d'exposition** | X0 ; XC4 ; XD1 ; XF1 |
| **Conditionnement** | Sac de 25 kg |
| **Conservation** | 12 mois |
| **Réf** | 133542 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.