oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CHAUX DE PAVIERS

Chaux de Paviers NHL 2



- 100 % naturelle
- Sans ciment ni adjuvant
- Faiblement hydraulique
- Adapté aux supports tendres et fragiles
- Application manuelle ou mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Chaux hydraulique naturelle NHL 2
Norme	NF EN 459-1
Taux de chaux libre	42 %
Masse volumique apparente	650 kg/m³
Début de prise	> 5 h 30
Compression à 28 jours	4 MPa
Temps de mélange bétonnière	5 à 7 minutes
Corps d'enduit	1 seau de chaux pour 2 à 2,5 seaux de sable
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 49 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133458

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

