oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CHAUX PATRIMOINE

Chaux Patrimoine NHL 3,5



- 100 % chaux hydraulique naturelle
- Polyvalente : enduits, rejointoiement, maçonnerie, scellements
- Laisse respirer les supports
- Fort taux de chaux libre
- Application manuelle ou mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Chaux hydraulique naturelle NHL 3,5
Norme	NF EN 459-1
Taux de chaux libre	43,5 %
Masse volumique apparente	830 kg/m³
Début de prise	> 4 h 30
Compression à 28 jours	5 MPa
Temps de mélange bétonnière	5 à 7 minutes
Corps d'enduit	1 seau de chaux pour 2 à 2,5 seaux de sable
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 49 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133459

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.