Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CIMENT FONDU®

Ciment Fondu®



- Durcissement rapide
- Résistance aux conditions extrêmes
- Utilisable pur, en mortier ou en béton
- Permet de maçonner par temps hivernal entre - 10°C et 5°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Ciment à durcissement rapide
Norme	NF EN 14647
D.P.U. / ouvrabilité	1 h à 20°C
Températures d'utilisation	- 10°C à + 35°C
Mortier (45 litres)	25 kg de ciment + 40 L de sable + 10 L d'eau
Béton (60 litres)	25 kg ciment + 25 L sable + 40 L gravillons + 10 L eau
Conditionnement	Sac de 10 kg
Conservation	18 mois
Réf	133554

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

