oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CIMENT PROMPT

Ciment prompt naturel



- Adapté en milieux humide et marin
- Idéal en réparation et petits scellements
- Prise rapide
- Conserve ses propriétés même en immersion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Ciment prompt naturel à prise rapide
Document de référence	ETA-07/0019
D.P.U.	1 à 5 min
Temps de prise	4 min à + 10°C, 2 min à + 20°C, 1 min à + 30°C
Séchage définitif	28 jours
Scellements et calages courants	1 vol. ciment + 1 vol. sable + 0,3 à 0,5 vol. d'eau
Scellements fortement sollicités	2 vol. ciment + 1 vol. sable + 3/4 vol. d'eau
Températures d'utilisation	+ 5°C à + 35°C
Conditionnement	Sac de 2,5 kg
Conservation	18 mois
Réf	133561

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

