oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CIMENT PROMPT

Semin Ciment prompt



- Prise rapide
- Idéal pour les travaux en milieux immergés ou humides
- Mortiers de scellement et de réparation, colmatage
- Travaux de décoration et restauration de façade
- Teneur en COV < 1 g/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports admis	Brique, pierre, ciment, béton
Usage exclu	Supports plâtre ou à base de plâtre
Préparation	2 vol. de ciment prompt pour 2 vol. de sable
Gâchage	1,6 à 2,4 L d'eau par sac de 5 kg
Consommation	1 sac de 5 kg pour une cavité de 10 à 14 L
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Conservation	6 mois en emballage d'origine fermé, local sec
Conditionnement	Sacs de 5 et 10 kg
Marquage	CE
Réf	CIMENT PROMPT

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.