oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

COLLE PUISSANCE 3

Colle Puissance 3



- Séchage rapide
- Très belle finition
- Montage en intérieur des cloisons en carreaux de plâtre
- Utilisable aussi pour rebouchage et lissage
- Réaction au feu A1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de prise	1 h 30
Temps de séchage	3 à 4 heures
Réaction au feu	A1
Taux de gâchage	13 à 14 L d'eau par sac de 25 kg
Consommation carreaux 5 cm	1 kg/m²
Consommation carreaux 10 cm	2 kg/m²
Température d'application	+5 à +30 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Stockage	9 mois, emballage non entamé, au sec
Documents	DTU 25.31, NF EN 12860
Réf	COLLE PUISSANCE 3

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

