oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

MUR ET SOL HP

Colle Mur et Sol Hautes Performances



- Haute résistance à l'humidité
- Polyvalente : supports neufs ou anciens, au mur et au sol
- Formats moyens jusqu'à 45 × 45 cm
- Grès cérame, faïence, terre cuite, pierre calcaire, pâte de verre
- Colle en pâte améliorée D2ET prête à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	D2 ET (EN 12004)
Usage	Mur et sol intérieurs
Coloris	Blanc
Temps pour carreler	30 min
Temps pour ajuster	20 min
Délai avant joints	24 h à 5 j selon support
Remise en service	48 h minimum après les joints
Consommation mur intérieur	3 à 5 kg/m² selon format
Consommation sol intérieur	3,5 à 6 kg/m² selon format
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 30 °C
Conditionnement	Seau de 25 kg
Réf	133961

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.