oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

533 UTAREP H 80 F

Colle époxydique fluide



- Collage béton frais sur béton durci
- Excellente adhérence sur surface sèche ou légèrement humide
- Aucun retrait occasionné
- Marquage CE suivant NF EN 1504-4 et NF EN 1504-3
- Usage strictement réservé aux professionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine époxydique bicomposant, grise
Rapport résine / durcisseur	82/18 en poids et volume
Consommation	0,4 à 0,6 kg/m² suivant la porosité
D.P.U.	26 min à +23 °C
Polymérisation complète	72 h à +20 °C
Compression (NF EN 12190)	63 ± 10 MPa
Adhérence sur béton à 28 jours	3 MPa
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Kit de 5 kg
Conservation	24 mois
Réf	133878

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.