oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

532 UTAREP H 80 C

Colle époxydique structurale



- Collage béton durci sur béton durci
- Excellente adhérence sur surface sèche ou légèrement humide
- Marquage CE selon EN 1504-4
- Collage métal ou pierre sur béton, éléments préfabriqués
- Usage strictement réservé aux professionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Pâte époxydique sans solvant, 2 composants
Rapport résine / durcisseur	1/1 en poids et volume
Consommation	Environ 1,6 kg/m² pour film d'1 mm
D.P.U.	35 min à 23 °C
Temps ouvert	4 h à 23 °C
Compression à 28 jours	80 MPa (NF EN 12190)
Cisaillement à 28 jours	21 MPa (NF EN 12615)
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Kit de 1 kg
Conservation	24 mois
Réf	133875

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.