oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PARMOB

Mortier organique de collage ITE



- Colle prête à l'emploi
- Haute résistance à l'arrachement
- Collage des panneaux PSE du système d'ITE PARISO MOB PSE-M
- Pour parois de maisons à ossature bois (MOB)
- Collage sur plaques de désolidarisation bois ou acier galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant acrylique en dispersion aqueuse, charges minérales
Teinte	Beige clair
MVA	1 600 ± 50 kg/m³
Consommation sur paroi de MOB	1,5 à 2,5 kg/m²
Consommation sur plaque de désolidarisation	1,5 à 3,0 kg/m²
Attente avant opération suivante	Au moins 24 h
Température d'application	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	Cahiers CSTB 3035, 3729_V2, 3709_V2 ; DTA PARISO
Conditionnement	Seau de 20 kg, palette de 33 seaux
Conservation	12 mois
Réf	124469

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.