oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

COLLE PLAQUETTES

Colle en poudre pour plaquettes de parement



- Pose de plaquettes, briquettes et pierres de parement
- Murs intérieurs
- Très haute adhérence
- Format jusqu'à 60 cm x 20 cm
- Mortier-colle C2ET, émissions dans l'air intérieur A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Classe	C2ET
Coloris	Gris
Gâchage	20 % d'eau (5 L par sac de 25 kg)
Durée pour appliquer	1 h 30
Pour positionner / ajuster	30 min / 20 min
Réalisation des joints	24 h
Consommation	3 kg/m² (≤ 20×20, V6) à 4,5 kg/m² (≤ 60×20, U6)
Poids maximal des plaquettes	40 kg/m²
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conservation	1 an
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	133977

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.