oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

SEM-SOL

Semin Sem-Sol colle sols PVC et textiles



- Colle sol polyvalente acrylique sans solvant pour revêtements textiles et PVC
- Pouvoir piégeant élevé
- Temps de travail très long (60 min)
- Compatible sol chauffant (eau, électrique)
- Convient aussi aux dalles de liège et tapis végétaux à envers mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine acrylique en émulsion, tackifiant, épaississant
Aspect	Pâte ivoire
Temps de gommage	15 minutes
Temps ouvert	60 minutes
Temps de prise	24 à 48 heures
Densité	Environ 1,4
Extrait sec	76 %
Consommation	200 à 300 g/m² selon revêtement et outil
Température d'utilisation	10 à 25 °C
Conditionnement (fiche)	Seaux de 1,5 - 6 et 20 kg
Stockage	12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs
Réf	SEM-SOL

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.