oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FLEXYTHERM 11

Couche de base ITE Flexytherm 11 25 kg



- Couche de base fibrée en pâte prête à l'emploi
- Lissages armés à haute résistance aux chocs en ITE sur panneaux PSE
- Rétablissement par lissage armé de revêtements synthétiques
- Utilisable aussi pour lissages sur béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	1.750-1.850 kg/m³
Épaisseur	3-5 mm
Granulométrie	< 1,2 mm
Rendement	env. 5-8 kg/m²
Résistance à la diffusion vapeur (EN ISO 7783-2)	μ = 160 à 240
Perméabilité à l'eau W (EN 1062-3)	< 0,10 kg/(m²·h0,5)
Conductivité thermique	λ = 0,7 W/m·K (valeur tabulée)
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2, s1-d0
Conditionnement	Seau de 25 kg – couleur neutre
Réf	FLEXYTHERM 11 - seau 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.