oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

253 LANKO DÉSACTIVANT

Désactivant de surface pour béton



- Gravure de 4 à 6 mm
- Finition esthétique « gravillons lavés »
- Sol antidérapant
- Effet de cure
- Facilité d'entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc, phase aqueuse
Densité	Environ 1
pH	4 ± 1
Pouvoir de cure	100 % à 6 h ; 100 % à 24 h
Granulats du béton	12 à 20 mm
Lavage	Après 5 à 24 h, sous pression de 100 à 150 bars
Consommation	4 à 5 m² / litre
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Document de référence	Conforme à la norme NF P 18-370
Conditionnement	Bidon de 5 litres
Conservation	12 mois
Réf	124307

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.