oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

257 LANKO DÉSACTIVANT FIN

Désactivant de surface fin pour béton



- Gravure de 2 à 4 mm
- Finition esthétique « gravillons lavés fin »
- Pigmentation bleue : contrôle de la bonne répartition
- Sol antidérapant
- Effet de cure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide bleu, phase aqueuse
Densité	Environ 1
pH	Environ 6
Pouvoir de cure	100 % à 6 h ; 99 % à 24 h
Granulats du béton	6 à 12 mm
Lavage	Après 5 à 24 h, sous pression de 100 à 150 bars
Consommation	4 à 5 m² / litre
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Document de référence	Conforme à la norme NF P 18-370
Conditionnement	Bidon de 5 litres
Conservation	12 mois
Réf	124308

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.