oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

241 LANKO RESIST

Durcisseur de surface



- Imperméabilise et consolide les matériaux en profondeur
- Protège contre les effets de l'eau et de l'humidité, effet perlant
- Anti-poussière et anti-usure, stoppe le poudrage
- Prêt à l'emploi : rouleau, brosse ou pulvérisation
- Voirie, allées, sols de garage, cave, parking, terrasse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Liquide blanc laiteux
Densité	1 environ
pH	< 11,5 à 20 °C
Supports	Base ciment, enduit de façade intérieur, bétons désactivés
Consommation	0,15 à 0,3 L/m² selon la porosité du support
Hors poussière	2 à 3 h à 20 °C
Circulable	24 h à 20 °C
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conservation	36 mois
Conditionnement	Bidon de 20 litres
Réf	133515

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.