oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

242 LANKOFLOOR POUDRE

242 Lankofloor Poudre durcisseur



- Traitement anti-abrasion des sols en béton
- Non générateur de poussière
- Insensible aux huiles
- Sols industriels, halls de stockage, locaux polyvalents, industries légères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Granulats minéraux calibrés, ciment et additifs
Couleur	Gris
Dureté Mohs	7
Résistance à l'abrasion Taber	2 gr/1 000 tours
Densité produit durci	2,3
Compression à 28 jours	70 MPa (sur mortier reconstitué)
Flexion	8 MPa
Consommation	4 à 6 kg/m²
Application	Épandage sur béton frais en 2 ou 3 passes
Températures d'utilisation	+ 5°C à + 35°C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	133836

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.