oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

ENDUIT À BANDES

Enduit à bandes



- Idéal pour plaques à bords amincis
- Prise rapide
- Fort pouvoir adhérent et couvrant
- Jonctions entre plaques de plâtre avec une bande de calicot
- Réaction au feu : classe A1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Maçonnerie intérieure
Supports	Plaques de plâtre cartonnées, doublages à bords amincis
Dosage en eau	46 % (4,6 litres pour un sac de 10 kg)
Temps d'emploi	2 à 3 h
Durcissement avant finition	3 à 4 h suivant les conditions
Réaction au feu	Classe A1 (DoP n° 79515)
Norme	EN 13963 : 2005
Températures d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conservation	24 mois
Conditionnement	Sac de 10 kg
Réf	133569

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.