oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

ISOLIGHT

Isolight – enduit à joint allégé 16 L



- Enduit allégé prêt à l'emploi : jointoiement, finition et surfaçage
- Moins de retrait, moins de consommation
- Facile à poncer, très bon pouvoir glissant
- Application manuelle, mécanique ou airless
- Seaux recyclés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'enduit	Séchage
Conditionnement de l'article	Seau de 16 L
Poids / seau	19,2 kg (seau de 16 L)
Consommation indicative	0,30 à 0,34 L/m²
Temps de redoublement	24 à 36 h (selon conditions climatiques)
Dilution possible	1 L maxi par seau de 16 L
Conditions d'utilisation	Entre 5 °C et 30 °C, hygrométrie < 65 %
Réaction au feu	A2-s1, d0
Norme	NF EN 13963 - classe 3 A
Conservation	9 mois non ouvert (hors gel), 1 mois après ouverture
Couleur	Blanc
Réf	ISOLIGHT

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.