oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

CE 78 PERFECT'LIGHT

Plakist CE 78 Perfect'Light



- Enduit en pâte allégée prêt à l'emploi pour joints
- Utilisation manuelle ou mécanisée (bazooka, airless)
- Application aisée, excellente glisse
- Finition très blanche, peu de retrait
- Ponçage facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégeantes
Adhérence de la bande	> 1000 g
Fissuration	Pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur
Densité	1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel)
Réaction au feu	A2s1d0
Redoublement	24 à 48 h après la 1re passe
Consommation	Environ 350 g/m² (500 g/m² enduit traditionnel)
Température d'application	5 à 30 °C
Conditionnement	Seaux de 20 kg
Stockage	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	CE 78 PERFECT'LIGHT

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.