oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CE 78 PÂTE LIGHT

Semin CE 78 Pâte Light



- Colle-enduit allégée prête à l'emploi pour joints
- Rendement de 18 kg identique à 25 kg d'enduit traditionnel
- Adapté à une application mécanisée
- Application sur cornière métallique et Microprofil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégeantes
Adhérence de la bande	> 1000 g
Fissuration	Pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur
Densité	1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel)
Redoublement	24 à 48 h après la 1re passe
Consommation	Environ 350 g/m² (500 g/m² enduit traditionnel)
Température d'application	+5 à +30 °C
Normes	DTU 25.41 et 25.42, NF EN 13963, marquage CE
Conditionnement (fiche)	Seaux de 5 et 18 kg
Stockage	9 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	CE 78 PÂTE LIGHT

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.