oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CE 78 HYDRO PÂTE

Semin CE 78 Hydro Pâte



- Enduit allégé et hydrofuge, spécial pièces humides
- Prêt à l'emploi : facilite et accélère vos chantiers
- Multi-supports : plaques, carreaux de plâtre, béton cellulaire
- Retrait restreint
- Pâte de couleur verte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégées
Adhérence de la bande	> 1000 g
Fissuration	Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur
Densité	1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel)
Consommation joint	Environ 250 g/m², soit 14 m² avec 5 kg
Consommation enduisage	100 à 125 g/m²
Séchage	24 à 48 h selon les conditions climatiques
Température d'application	+5 à +30 °C
Normes	DTU 25.41 et 25.42, NF EN 13963, marquage CE
Conditionnement	Seaux de 5 kg
Stockage	9 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	CE 78 HYDRO PÂTE

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.