oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ISOREADY

Isoready – enduit à joint prêt à l'emploi 22 kg



- Enduit prêt à l'emploi pour jointoiement et finition des plaques de plâtre
- Utilisable de suite, pas de perte en fin de chantier
- Facile à poncer
- Dilution possible : 1 L maxi par seau de 22 kg
- Seaux recyclés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type d'enduit	Séchage
Conditionnements de la gamme	7 kg et 22 kg
Conditionnement de l'article	Seau de 22 kg
Application	Manuelle ou mécanique (bien malaxer)
Consommation indicative	500 g/m²
Temps de redoublement	24 à 72 h (selon conditions climatiques)
Conditions d'utilisation	Entre 5 °C et 30 °C, hygrométrie < 65 %
Réaction au feu	A2-s1, d0
Norme	NF EN 13963 - classe 3 A
Conservation	1 an non ouvert (hors gel), 1 mois après ouverture
Couleur	Blanc
Réf	ISOREADY

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.