oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# CE 78 RAPIDE 4 H

## Semin CE 78 rapide 4 h




- Traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis avec bande
- Prise 4 heures, finition possible dans la journée
- Faible retrait
- Belle finition des joints

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Temps de prise** | 4 h |
| **Adhérence de la bande** | > 1000 g |
| **Fissuration** | Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur |
| **Densité** | 0,9 |
| **Réaction au feu** | A1 |
| **Gâchage** | 10 à 11 L d'eau par sac de 25 kg |
| **Redoublement** | 4 h après la 1re passe |
| **Consommation** | Environ 350 g/m² de plaques |
| **Normes** | DTU 25.41 et 25.42, NF EN 13963, marquage CE |
| **Conditionnement (fiche)** | Sacs de 5 et 25 kg |
| **Stockage** | 9 mois à l'abri de l'humidité |
| **Réf** | CE 78 RAPIDE 4 H |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.