oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

CE 78 PRISE UNIVERSELLE 8 H

Semin CE 78 prise universelle 8 h



- Traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis avec bande
- Prise 8 heures : compromis entre CE 78 lent et rapide
- Application mécanique possible
- Belle finition des joints

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de prise	8 h
Adhérence de la bande	> 1000 g
Fissuration	Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur
Réaction au feu	A1
Gâchage	10 à 11 L d'eau par sac de 25 kg
Redoublement	Finitions 24 h après la bande, puis env. 8 h entre couches
Consommation	Environ 350 g/m² de plaques
Normes	DTU 25.41 et 25.42, NF EN 13963, marquage CE
Conditionnement (fiche)	Sacs de 5 et 25 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	CE 78 PRISE UNIVERSELLE 8 H

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.