oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARILIEN

Enduit plâtre chaux grain moyen



- Restauration traditionnelle à l'identique
- Aspect pierre de taille
- Forme un calcin protecteur
- Respect des échanges hygrothermiques
- Maçonneries anciennes hourdées au plâtre, pans de bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Plâtre gros (PCG 1), chaux aérienne (CL 90)
Charges	Sables calcaires et siliceux
Granulométrie	0 - 1,25 mm
Réaction au feu	A1
Dosage en eau	6 à 8 L par sac de 20 kg
Temps de prise	20 à 30 minutes
Consommation	1,5 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Aspects de finition	Gratté, coupé à la Berthelet ou au chemin de fer
Documents de référence	NF DTU 26.1, NF EN 13279-1
Conditionnement	Sac de 20 kg, palette de 48 sacs
Conservation	6 mois
Réf	133440

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.