Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MONO'AIR

Mono'Air enduit d'étanchéité à l'air



- Colmate toutes les fuites d'air
- Se projette en 1 passe
- A la chaux naturelle
- Perméable à la vapeur d'eau
- Valeurs de perméabilité à l'air conformes à la RE 2020
- Émissions dans l'air intérieur : classe A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Ciment, chaux aérienne, sables et adjuvants spécifiques
Granulométrie	0-1,6 mm
Teinte	Vert pâle
Réaction au feu	Classe A1 (M0) incombustible
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 13$
Valeur Sd	0,078 m (pour une épaisseur de 6 mm)
Résistance à la compression	CS III
Perméabilité à l'air	< 0,6 $m^3/(h.m^2)$ (RE 2020)
Dosage en eau	4,5 à 5,4 litres par sac de 25 kg
Consommation	9 à 10 kg/m^2 pour 6 mm minimum
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	133821

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.