oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# 588

## Enduit d'étanchéité sous carrelage




- Bénéficie de 2 Avis Techniques (piscines et plancher intermédiaire)
- Étanchéité sous carrelage ou sous chape pour locaux P4S au plus
- Douches, sanitaires collectifs, piscines, bassins, cuisines collectives
- Rapidité et facilité de mise en œuvre, sans sablage
- Marquage CE selon NF EN 14891
- Application réservée aux professionnels

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Micro-mortier hydraulique souple bicomposant (SP3) |
| **Composant A** | Poudre grise, granulométrie 0 - 0,15 mm |
| **Composant B** | Liquide blanc laiteux (résine en dispersion aqueuse) |
| **Temps de vie en auge** | 2 h environ |
| **Consommation** | 3 à 4 kg/m² en 2 couches |
| **Épaisseur moyenne du film sec** | 1,5 mm (jamais < 1 mm) |
| **Délai avant pose du carrelage** | 12 h minimum (7 jours maximum) |
| **Exclus** | Toitures-terrasses, balcons, loggias, coursives |
| **Température d'utilisation** | +5 °C à +35 °C |
| **Conservation** | 12 mois |
| **Conditionnement** | Kit de 28,8 kg (sac + bidon) |
| **Réf** | 133526 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.