Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ENDUIT DE FAÇADE À LA CHAUX

Enduit traditionnel à la chaux



- Riche en chaux aérienne
- Protection et décoration des façades et bâtiments anciens
- Rejointoiement de briques et de pierres
- Application manuelle ou mécanique
- Échange de vapeur dans les murs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Sable (teinte indicative)
Dosage en eau	5 à 6 L pour 25 kg (20 à 24 %)
Durée d'application	1 h
Consommation	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Épaisseur (application talochée)	5 à 10 mm en 1 ou 2 couches
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 30 °C
Supports admis	Maçonneries anciennes enduites à la chaux
Conditionnement	Sac de 25 kg, 24 sacs par palette
Conservation	12 mois
Réf	124332

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.