oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARLUMIÈRE FIN

Enduit de parement à la chaux grain fin



- Parfaite compatibilité avec PARLUMIÈRE CLAIR
- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine
- Finitions : taloché, feutré, gratté, coupé, brossé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	CR
Classement	CS I - Wc 0
Granulométrie	0 - 2,5 mm
Réaction au feu	A1
Masse volumique apparente	1 300 kg/m³
Perméabilité vapeur d'eau	μ ≤ 10 ; Sd ≈ 0,10 m (10 mm)
Dosage en eau	5,0 à 6,0 L par sac de 25 kg
Consommation	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Documents de référence	NF EN 998-1, NF DTU 26.1, Label Excell Plus
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs (1,2 t)
Conservation	12 mois
Réf	124337

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

