oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARDÉCO FIN

Enduit de parement traditionnel grain fin



- Finitions variées : gratté, taloché, rustique et rustique écrasé
- Teinté dans la masse, teintes et sables régionaux
- Parois verticales extérieures et intérieures des maçonneries enduites
- Sur corps d'enduit et sous-enduit CS III minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Enduit de parement traditionnel CR
Classement	CS III - Wc0
Granulométrie	0 - 1,6 mm
Réaction au feu	A1
Composition	Ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux
Dosage en eau	3,3 à 3,8 L par sac de 25 kg
Consommation	1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Température mini d'application	+ 5 °C teintes claires, + 8 °C soutenues
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 24 sacs (600 kg)
Conservation	12 mois
Réf	124432

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.