oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARDÉCO MOYEN

Enduit de parement traditionnel grain moyen



- Finitions : grattée, rustique, rustique écrasé, raclé-truelle
- Teinté dans la masse, teintes et sables régionaux
- Parois verticales extérieures et intérieures des maçonneries enduites
- Sur corps d'enduit et sous-enduit CS III minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Enduit de parement traditionnel CR
Classement	CS III - Wc0
Granulométrie	0 - 3 mm
Réaction au feu	A1
Composition	Ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux
Dosage en eau	3 à 3,8 L par sac de 25 kg
Consommation	1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Température mini d'application	+ 5 °C teintes claires, + 8 °C soutenues
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 24 sacs (600 kg)
Conservation	12 mois
Réf	124433

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.