Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARDÉCO TYROLIEN

Enduit de parement traditionnel tyrolien



- La finition traditionnelle tyrolienne ou tyrolien écrasé
- Teinté dans la masse, teintes et sables régionaux
- Application à la tyrolienne ou au pistolet à gravité
- Sur sous-enduit d'aspect taloché fin sans défaut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Enduit de parement traditionnel CR
Classement	CS III - Wc0
Granulométrie	0 - 1,6 mm
Réaction au feu	A1
Composition	Ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux
Dosage en eau	6 à 6,5 L (tyrolienne) ; 5,5 à 6 L (pistolet) / 25 kg
Température mini d'application	+ 5 °C teintes claires, + 8 °C soutenues
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 24 sacs (600 kg)
Conservation	12 mois
Réf	124434

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.