oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CALCIFIN

Calcifin enduit à la chaux



- Finition à la chaux aérienne
- Confort d'application
- Toutes façades : isolées ou non, en neuf et en rénovation
- Aspect de finition taloché
- Nuancier de 24 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Chaux aérienne, liant hydraulique, charges minérales
Classement	Enduit minéral CR selon NF EN 998-1
MVA du mortier frais	1 500 ± 100 kg/m³
Granulométrie maximale	1,0 mm
Dosage en eau	6,0 à 6,5 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,8 à 2,2 kg/m²
Absorption d'eau	Wc1
Adhérence	≥ 0,2 MPa
Réaction au feu	A2 - s1, d0
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 24 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133712

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.