oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KB 13

Enduit de fond KB 13 chaux



- Enduit de fond à base de chaux aérienne, à effet marbré
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Maçonneries de briques, blocs de béton, béton brut
- Application à la machine (silo ou sac)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSII-W0
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Eau de gâchage	22-24 %
Rendement	env. 13 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur
Compression à 28 jours (EN 1015-11)	env. 2,5 N/mm²
Module d'élasticité à 28 jours	env. 3.000 N/mm²
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	$\mu \leq 8$ (valeur mesurée)
Conductivité thermique (EN 1745)	λ = 0,49 W/m·K (valeur tabulée)
Conditionnement	Sac d'env. 25 kg (ou silo)
Réf	KB 13 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.