Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KB 13 EVOLUTION

Enduit de fond KB 13 Evolution chaux



- Enduit de fond blanc fibré à base de chaux aérienne
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Maçonneries de briques, blocs de béton, béton brut
- Réaction au feu Euroclasse A1
- GEV EMICODE EC 1Plus – très faibles émissions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSII-W0
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Eau de gâchage	22-24 %
Rendement	env. 13 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur
Masse volumique durci (EN 1015-10)	env. 1.550 kg/m³
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	$\mu \leq 8$
Conductivité thermique (EN 1745)	λ = 0,57 W/m·K (valeur tabulée)
Conditionnement	Sac d'env. 25 kg (ou silo)
Réf	KB 13 EVOLUTION - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.