oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KD 2

Enduit de fond KD 2 chaux et ciment



- Enduit de fond fibré à base de chaux et ciment
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Maçonneries en briques, parpaings, béton brut
- Fibres anti-retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSII-W0
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Eau de gâchage	22-24 %
Rendement	env. 13,3 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur
Compression à 28 jours (EN 1015-11)	env. 2,0 N/mm²
Module d'élasticité à 28 jours	env. 2.500 N/mm²
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	$\mu \leq 12$ (valeur mesurée)
Conductivité thermique (EN 1745)	λ = 0,55 W/m·K (valeur tabulée)
Conditionnement	Sac d'env. 25 kg (ou silo)
Réf	KD 2 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.