oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ISOSN

IsoSN – enduit pour joint 25 kg



- Enduit poudre à séchage pour jointoiement et finition avec bandes papier
- Temps d'utilisation long
- Finition très soignée
- Blancheur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'enduit	Séchage
Temps de prise	Lent
Conditionnement	Sac de 25 kg
Consommation indicative	Entre 300 et 350 g/m²
Temps de redoublement	24 à 48 h (selon conditions climatiques)
Temps d'emploi	48 à 72 h
Gâchage	11 à 12 L d'eau / sac de 25 kg
Température d'utilisation	Entre 5 °C et 30 °C
Réaction au feu	A1
Conservation	9 mois en emballage d'origine non ouvert
Couleur	Blanc
Réf	ISOSN

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

