oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PLAKIST CE 78 PERFECT'LISS

Plakist CE 78 Perfect'Liss



- Pouvoir garnissant élevé
- Grande blancheur, très bon pouvoir couvrant
- Très bonne glisse
- Ponçage facile
- Teneur en COV < 1 g/L
- Application Airless, buses 35 et 41 conseillées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Enduit en pâte allégée prêt à l'emploi
Épaisseur d'application	5 mm maximum
Consommation	0,4 à 2 kg/m² selon l'épaisseur
Redoublement	6 à 24 heures après la 1re passe
Densité	1,3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Température d'application	8 à 35 °C
Documents de référence	DTU 59.1, NF T 30.608
Conditionnement	Seau de 17 litres
Stockage	18 mois, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	CE 78 PERFECT'LISS

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.