oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SCAGLIOLA PRONTA

Enduit plâtre Scagliola Pronta 25 kg



- Enduit de fond et de lissage à base de plâtre, application manuelle
- Pour l'intérieur, en couche de lissage ou enduit de fond en plusieurs passes
- Temps de prise final non inférieur à 1 heure et 15 minutes
- Réaction au feu classe A1 (EN 13501-1)
- Sacs avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre hémi-hydrate très pur, prise contrôlée
Masse volumique de la poudre	env. 650 kg/m³
Masse volumique de l'enduit durci	env. 1.100 kg/m³
Granulométrie	< 0,3 mm
Rendement	env. 10 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Eau de gâchage	env. 80 %
Résistance à la compression (EN 13279-2)	≥ 2 N/mm²
Résistance à la flexion (EN 13279-2)	≥ 1 N/mm²
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Norme	EN 13279-1 B1-20-2
Conservation	12 mois au sec
Réf	SCAGLIOLA PRONTA - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.