oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN 99

Semin 99 enduit de lissage



- 99,9 % de matières premières d'origine naturelle, sans résines synthétiques
- 500 fois moins de COV que le seuil A+ (COV < 1 g/L)
- Bonne qualité d'application et belle finition
- Finition intérieure des murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de prise	4 heures
Temps de séchage	12 à 24 heures
Consommation	Environ 250 à 400 g/m²
Épaisseur d'application	Jusqu'à 2 mm par passe
Gâchage sac 5 kg	2,1 à 2,2 L d'eau
Gâchage sac 15 kg	6,2 à 6,6 L d'eau
Température d'application	+8 à +35 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Conditionnement	Sac de 15 kg, sachet de 5 kg
Stockage	9 mois, emballage non entamé, au sec
Réglementation	NFT 30-608, EN 16566, DTU 59.1
Réf	SEMIN 99

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.