oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# SEMIN 99

## Semin 99 enduit de lissage




- 99,9 % de matières premières d'origine naturelle, sans résines synthétiques
- 500 fois moins de COV que le seuil A+ (COV < 1 g/L)
- Bonne qualité d'application et belle finition
- Finition intérieure des murs et plafonds

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Temps de prise** | 4 heures |
| **Temps de séchage** | 12 à 24 heures |
| **Consommation** | Environ 250 à 400 g/m² |
| **Épaisseur d'application** | Jusqu'à 2 mm par passe |
| **Gâchage sac 5 kg** | 2,1 à 2,2 L d'eau |
| **Gâchage sac 15 kg** | 6,2 à 6,6 L d'eau |
| **Température d'application** | +8 à +35 °C |
| **Adhérence** | Conforme à NF T 30 608 |
| **Conditionnement** | Sac de 15 kg, sachet de 5 kg |
| **Stockage** | 9 mois, emballage non entamé, au sec |
| **Réglementation** | NFT 30-608, EN 16566, DTU 59.1 |
| **Réf** | SEMIN 99 |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.