oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

EPM LISSAGE FIN

Semin Lissage fin poussière maîtrisée



- Ponçage réduit : 3 fois moins de ponçage, 3 fois moins de poussière
- Poussière non volatile, tombe au sol au ponçage
- Excellente qualité de finition
- Application manuelle ou mécanique, frais sur frais
- COV < 1 g/l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	68 %
Densité	1,7
COV	< 1 g/l
Épaisseur maximum	1 mm
Consommation	0,6 à 1 kg/m² selon les supports
Temps de séchage	6 à 24 heures
Ponçage	Grain 120 à 180
Température d'application	+8 à +35 °C
Conditionnement	Seaux de 10 et 25 kg
Stockage	18 mois à l'abri du gel
Classification AFNOR	NFT 36.005 Famille III - Classe 2
Réf	LISSAGE FIN POUSSIÈRE MAÎTRISÉE

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.