oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN FIN (F)

Semin F enduit de finition



- Excellente glisse
- Très bonne qualité de finition
- S'applique frais sur frais
- Finition intérieure des murs et plafonds, accepte de petites irrégularités
- Temps d'emploi long

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, carbonate de calcium, résine redispersable
Temps de prise	10 heures
Temps de séchage	3 à 6 heures
Consommation	250 à 400 g/m²
Gâchage	11 à 12 L d'eau par sac de 25 kg
Densité de la poudre / pH	0,9 / 7
Température d'application	8 à 35 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Classification AFNOR NF T 36.005	Famille III - Classe 3
Conditionnement (fiche)	Sacs de 5 et 25 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	SEMIN FIN

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

