oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN LISSEUR (ETS 2)

Semin Lisseur ETS 2



- Finition remarquable, granulométrie très fine
- Excellente qualité d'application
- Ne peluche pas
- Idéal avant peintures haut de gamme satinées ou brillantes
- Application manuelle ou mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Composition	Carbonate de calcium, résine redispersable
Temps de prise	> 24 h (enduit à séchage)
Temps de séchage	4 à 8 heures
Consommation	250 à 400 g/m²
Gâchage	11 à 12 L d'eau par sac de 25 kg
Densité poudre / pH	0,8 / 7
Température d'application	8 à 35 °C
Adhérence	Conforme à NF T 30 608
Classification AFNOR NF T 36.005	Famille III - Classe 3
Conditionnement (fiche)	Sacs de 1,5 - 5 - 15 - 25 kg, seau 15 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	SEMIN LISSEUR

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.