oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SILICANE TG 1.6

Silicane TG 1.6 enduit minéral



- Bonne tenue des couleurs dans le temps, nuancier de 200 teintes
- Finition d'aspect mat, taloché ou feutré
- Enduit de parement minéral à base de liant silicate
- Façades neuves ou existantes et systèmes d'ITE PARISO
- Impression SILICANE FOND obligatoire avant application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant silicate de potassium en dispersion aqueuse
Classement	Enduit silicate NF EN 15824 ; classe D3 (NF T34-722)
Granulométrie maximale	1,6 mm
Consommation	2,7 à 3,0 kg/m²
Perméabilité vapeur / eau	V1 / W2
Réaction au feu	A2–s1, d0
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Conditionnement	Seau en plastique de 25 kg (palette de 33 seaux)
Conservation	9 mois
Réf	133764

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.