oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

REVLANE RF 1.6

Revlane RF 1.6 enduit ignifugé



- Enduit de parement organique ignifugé
- Large gamme de teintes : nuancier de 200 teintes
- Application manuelle ou mécanique
- Aspect de finition ribbé fin
- Façades et systèmes d'ITE de la gamme PARISO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant acrylique en dispersion aqueuse, agent ignifugeant
Classement	Classe D3 (NF T34-722) ; Famille II – cat. 2b
Masse volumique apparente	1 780 ± 100 kg/m³
Taux de COV	40 g/l max
Granulométrie maximale	1,6 mm
Consommation	2,5 à 2,7 kg/m² sur support plan
Perméabilité vapeur / eau	V2 / W3
Réaction au feu	A2–s1, d0
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Conditionnement	Seau en plastique de 25 kg (palette de 36 seaux)
Conservation	24 mois
Réf	133767

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.