Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

REVLANE SOUPLE

Revlane Souple finition talochée



- Revêtement souple d'imperméabilisation
- Finition talochée fin
- Fongistatique, microporeux
- Nuancier de 200 teintes
- Façades neuves ou existantes, anciens systèmes d'ITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant acrylique photoréticulable en dispersion aqueuse
Classement	Famille II – cat. 2b (NF T 36 005) ; classe I1
MVA	1 900 ± 100 kg/m³
Granulométrie maximale	1,0 mm
Perméabilité vapeur / eau	V2 / W3
Épaisseur / fissuration	E5 / A2
Adhérence	> 0,3 MPa (sur béton)
Consommation	2,0 kg/m² minimum sur support lisse
Impression	REVLANE RÉGULATEUR obligatoire
Conditionnement	Seau plastique de 25 kg (palette de 33 seaux)
Conservation	24 mois
Réf	133717

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

